

DZ1

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑨ 公開特許公報(A)

平2-192045

⑫ Int.Cl.⁸

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 平成2年(1990)7月27日

G 11 B 7/26
B 29 C 43/18
// B 29 C 33/22
43/10
B 29 L 17:00

8120-5D
7639-4F
8415-4F
7639-4F
4F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

⑭ 発明の名称 光ディスク基板の製造方法

⑮ 特 願 平1-9954

⑯ 出 願 平1(1989)1月20日

⑰ 発 明 者 守 部 峰 生 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社
内
⑰ 発 明 者 今 村 文 則 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社
内
⑰ 発 明 者 岩 村 康 正 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社
内
⑰ 出 願 人 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
⑰ 代 理 人 弁理士 久木元 彰 外1名

明 細 書

1. 発明の名称

光ディスク基板の製造方法

2. 特許請求の範囲

光硬化樹脂(14)によって支持板(12)上に転写型(11)の微細形状を写しとる光ディスク基板の製造方法において、

前記支持板(12)を等方的に圧力がかかる加圧部材(15)によって加圧し、光硬化樹脂(14)を支持板(12)と転写型(11)の間に広げ、圧力を保持したまま光を照射して前記光硬化樹脂(14)を硬化させ樹脂層(16)を形成することを特徴とする光ディスク基板の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(概要)

光によって記録と再生をする光ディスク基板の複製方法に関し、

表面の凹凸が少なく、高速回転で使用できる光

ディスク基板の製造方法を提供することを目的とし、

光硬化樹脂によって支持板上に転写型の微細形状を写しとる光ディスク基板の製造方法において、前記支持板を等方的に圧力がかかる加圧部材によって加圧し、光硬化樹脂を支持板と転写型の間に広げ、圧力を保持したまま光を照射して前記光硬化樹脂を硬化させ樹脂層を形成することを特徴とする光ディスク基板の製造方法を含み構成する。

(産業上の利用分野)

本発明は、光によって記録と再生をする光ディスク基板の複製方法に関する。

(従来の技術)

近年、光によって情報の記録・再生をする記憶媒体として大容量の記録密度を持つ光ディスク基板が使用されている。

第6図(a)~(c)は従来の光ディスク基板の複製法を示す断面図である。両図において、1は凹凸パターンが形成された転写型、2は光透過性の支持

板、3は心出し軸である。まず、同図(a)に示すように、転写型1上に光硬化樹脂4が充塞される。次に、同図(b)に示すように、支持板2が心出し軸3で心出しされ転写型1上に対峙され、充塞した光硬化樹脂4を自然に広げ、紫外線を照射して硬化させ樹脂層5を形成する。そして、転写型1と樹脂層5間を剥離することで、光ディスク基板が製造される。

しかし、上記光ディスク基板の複製方法では、光硬化樹脂が転写型1と支持板2との間に広がるのに時間がかかるだけでなく、次のような問題点があった。

すなわち、支持板2は完全に平面ではなく、数 10μ m程度の反りを有している。このような支持板2を粘性のある光硬化樹脂4を介して転写型1上に配置すると、反りが幾分矯正されるが、転写型1表面と同等の平面にはならない。また、光硬化樹脂4が完全に等方的には広がらないことも加わって、形成される樹脂層5に厚さむらが生じることがある。そして、光硬化樹脂4を硬化後に転

写型1から剥離して光ディスク基板を得るが、このとき支持板2の反りが戻ろうとするために、光硬化樹脂の樹脂層5の厚さむらと合わさって、ディスク基板表面は複雑な凹凸を示す。この表面の凹凸はディスクを回転させて使用する際に光学ヘッドのフォーカッシングサーボをかけにくくする。フォーカッシングサーボのかかりにくさは、凹凸の時間変化を時間で2回微分した加速度で表される。この加速度は凹凸の周期が短く、振幅が大きいほど大きくなり、また、回転数が高いほど大きくなる。

従来の方法で作製した光ディスク基板でも1800rpm程度の低速では問題にならないが、3600rpm程度の高速回転で使用すると光学ヘッドが追従できなくなることがあった。

そこで、本発明者らは支持板2を平面度の優れたガラス板で加圧しながら光を照射する方法も試みたが、かえって微小な板厚むらを増大させる結果となった。これは、支持板2と加圧用ガラス板が完全な平面でないからと考えられる。

- 3 -

(発明が解決しようとする課題)

すなわち、従来の複製方法では、光硬化樹脂の厚さむらと合わさって、ディスク基板表面は複雑な凹凸(特に微小な凹凸)を示し、このディスク基板を回転させて使用する際に光学ヘッドのフォーカッシングサーボがかかりにくくなり高速回転で使えない問題があった。

そこで本発明は、表面の凹凸が少なく、高速回転で使える光ディスク基板の製造方法を提供することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

上記課題は、光硬化樹脂によって支持板上に転写型の微細形状を写しとる光ディスク基板の製造方法において、前記支持板を等方的に圧力がかかる加圧部材によって加圧し、光硬化樹脂を支持板と転写型の間に広げ、圧力を保持したまま光を照射して前記光硬化樹脂を硬化させ樹脂層を形成することを特徴とする光ディスク基板の製造方法に

- 4 -

よって解決される。

(作用)

第1図は本発明の原理を説明する断面図であり、同図において、11は凹凸パターンが形成された転写型、12はディスク状に形成した光透過性の支持板、13は心出し軸であり、転写型11上に光硬化樹脂14が充塞され、支持板12が心出し軸13で心出しされて転写型11上に対峙され、支持板12を等方的に圧力がかかる加圧部材15によって加圧して充塞した光硬化樹脂14を自然に広げて樹脂層16を形成し光ディスク基板を製造する。この加圧部材15は、均一な加圧ができるように変形が容易な袋状物質内に液体を充塞したもの、あるいは弾性体などが用いられる。

本発明によれば、加圧部材15によって支持板12及び光硬化樹脂14に均一な圧力がかかるため、支持板12は転写型11表面に沿って変形し、たとえ支持板12の平面度が悪くても、支持板12の反りや樹脂の塊れにくさに起因する樹脂の厚さむらを小さ

- 5 -

- 6 -

くでき、ディスク基板の平行度を優れたものにする
ことができる。また、ディスク基板を転写型11
から剥離するとディスク基板は再度反るが、微小
な凹凸はなく滑らかな表面となるため、光学ヘッ
ドの加速度を小さくすることが可能になる。

(実施例)

以下、本発明を図示の一実施例により具体的に
説明する。

第2図(a)~(d)は本発明実施例の光ディスク基板
の複製法を示す断面図である。なお、第1図に対
応する部分は同一の符号を記す。

支持板12として、外径200mm、内径50mm、板厚
1.2mmのガラス円板を用いた。また、心出し軸13
は、円柱軸13aに滑動する筒状部材13bが設けら
れており、この筒状部材13bの端部にはテーパ部
13cが形成されている。また、筒状部材13bの内
周にはコイルばね13dを装着する溝部13eが形成
されている。すなわち、心出し軸13は、支持板12
を円柱軸13aのテーパ部13cにより心出しができ

るようになっている。

まず、同図(a)に示す如く、上記支持板12と転写
型11とを平行に配置し、その間に紫外硬化樹脂
(2官能アクリレート、粘度100cps) 14を0.8g
程度供給する。

次に、同図(b)に示す如く、ガラス円板の支持板
12上に、加圧部材15として空気が約54程度入っ
た完全に封じたポリプロピレン製袋を配置し、そ
の上から石英ガラス17で 1kg/cm^2 の圧力で加圧し、
光硬化樹脂14を全面に広げる。そして、上記の状
態を保持したまま、 30mW/cm^2 程度の紫外線を約2
分間照射して光硬化樹脂14を硬化させ、樹脂層16
を形成した。

次に、支持板12と樹脂層16とが一体になったも
のを転写型11から剥離して、光ディスク基板を得
た。

上記の製造方法で得られた光ディスク基板の加
速度を、ディスク回転数が3600rpm、半径 $r=90\text{mm}$
の測定条件で試験した結果を第3図に示し、また
同じ測定条件で加圧なしの場合の比較例1(第4

- 7 -

図)と、石英ガラス上で加圧した場合の比較例2
(第5図)を示す。

第3図に示すように加速度の変化が16より十分
小さいのに対して、比較例1では16に近い変動が
あり、比較例2では16を越えている。従って、こ
の実施例で複製される光ディスク基板では、特に
表面の微小な凹凸が少なくなり、高速回転で使
用することができた。

なお、上記実施例では、加圧部材を空気を完全
に封じたポリプロピレン製袋としているが、本考
案の適用範囲はこれに限らず、その中身は流動性
のあるものならば空気である必要はなく、水など
の液体やゲル状物質であってもかまわない。また
ゴム状物質などの形状の安定したものならば、膜
状物質で覆うことなく使用することができる。

(発明の効果)

以上説明した様に本発明によれば、等方的に圧
力がかかる加圧部材によって支持板を加圧するこ
とで、平滑な表面を有する光ディスク基板を製造

- 8 -

できるため、高速回転で生じる加速度を小さくで
き、従って高速回転でも光学ヘッド追従性のよい
光ディスクが得られる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の原理を説明する断面図、

第2図(a)~(d)は本発明実施例の光ディスク基板
の複製法を示す断面図、

第3図は本発明実施例の測定結果を示す図、

第4図は従来例の測定結果(比較例1)を示す
図、

第5図は従来例の測定結果(比較例2)を示す
図、

第6図(a)~(d)は従来の光ディスク基板の複製法
を示す断面図である。

図中、

11は転写型、

12は支持板、


13は心出し軸、

13aは円柱軸、

13bは筒状部材、
 13cはチーバー部、
 13dはコイルばね、
 13eは溝部、
 14は光硬化樹脂、
 15は加圧部材、
 16は樹脂層
 17は石英ガラス
 を示す。

特許出願人 富士通株式会社
 代理人弁護士 久 木 元 彰
 岡 大 智 義 之



- 11 -



本発明の原理を説明する断面図

第 1 図

- 11...転写型
- 12...支持板
- 13...心出し軸
- 13a...円柱軸
- 13b...筒状部材
- 13c...テーパー部
- 13d...コイルばね
- 13e...溝部
- 14...光硬化樹脂
- 15...加圧部材
- 16...樹脂層
- 17...石英ガラス




本発明実施例の光ガラス基板の複製法を示す断面図

第 2 図




本発明実施例の測定結果を示す図

第 3 図




従来例の測定結果(比較例1)を示す図

第 4 図



従来例の測定結果(比較例2)を示す図

第 5 図



従来の光ディスク基板の複製法を示す断面図

第 6 図

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.